



TECHNICKÝ LIST

KEIM GW-PRIMER

1. POPIS PRODUKTU

KEIM GW-Primer je základní barva pro interiéry na silikátové bázi.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM GW-Primer se používá jako základní barva v kombinaci s KEIM Biosil weiß a KEIM Ecosil-ME. Při použití KEIM Ecosil-ME na staré organické nátěry je nutný KEIM GW-Primer jako první nátěr. U bílých nátěrů KEIM Biosil nebo KEIM Ecosil-ME na sádkarton je první nátěr KEIM GW-Primer zásadně výhodný. U barevných nátěrů Ecosil-ME na sádkarton a podklady s bodovým sádkovým stěrkováním je nezbytný neředěný první nátěr KEIM GW-Primer. Na čisté sádkové omítky (P IV a, b a P Va) se KEIM GW-Primer nesmí používat.

Nehodí se pro:

dřevěné plochy; lakované povrchy; podklady s výkvětem solí

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- egalizační
- ekologicky nezávadný
- vyrovnává podklad

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,4 - 1,6 g/cm³
- Hodnota pH: cca 10,4

KLASIFIKACE:

- Ekvivalentní difuzní tloušťka
vzduchové vrstvy (hodnota sd): < 0,03 m

BAREVNÝ ODSŤÍN:

bílý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Silně savé nebo pískující podklady se ošetří KEIM Soliprim.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být ≥ 5 °C.

SPOTŘEBA:

cca 0,2 L/m² na jeden nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

TECHNICKÝ LIST – KEIM GW-PRIMER

ZPRACOVÁNÍ:

KEIM GW-Primer se nanáší neředěný, nejlépe válečkem nebo štětkou.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 6 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Okamžitě očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

| obsah nádoby | měrná jednotka | množství na paletě | druh obalu |
|--------------|----------------|--------------------|------------|
| 15 | L | 24 | kbelík |
| 5 | L | 70 | kbelík |

6. SKLADOVÁNÍ

| maximální doba skladování | podmínky skladování |
|---------------------------|---|
| 12 měsíců | v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený chráněné před teplem a přímým slunečním zářením |

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.