



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM CONTACT-PLUS-GROB

## 1. POPIS PRODUKTU

---

KEIM Contact-Plus-Grob je vysoko plnený, vláknami armovaný renovačný základný náter (disperzná silikátová farba podľa DIN 18363 časť 2.4.1) s prídavkom čistého akrylátu, sklenených vlákien a kvalitných plnív s vyváženou veľkosťou s tvarom zrna. KEIM Contact-Plus-Grob je vynikajúci na egalizáciu a vyplňovanie trhlín.

## 2. OBLASŤ POUŽITIA

---

Adhézny mostom KEIM Contact-Plus-Grob sa pripravujú nosné organicky pojené staré nátery na náter disperznými silikátovými farbami KEIM, pokiaľ ich napr. nemožno odstrániť z ekologických alebo iných dôvodov. Výnimkou sú plastoelastické a na zmydelnenie náchylné staré nátery (napr. niektoré olejové farby). Na minerálnych podkladoch alebo starých organických náteroch vykazuje KEIM Contact-Plus-Grob vďaka vybraným vláknitým zložkám a plnivám optimálny efekt uzavretia trhlín (tenké trhliny mm). KEIM Contact-Plus-Grob egalizuje existujúce rozdiely povrchovej štruktúry.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- absolútne UV odolný
- reakcia na oheň: nehorľavý

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: 11
- Najväčšie zrno: 1 mm

### FAREBNÝ ODSTIEN:

biela

## 4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

---

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý, nosný, nekriedujúci, čistý a bezprašný. Uvoľnené časti starých náterov musia byť odstránené mechanicky alebo otryskaním vodou. Defekty doplňte vhodným vysprávkovým materiálom a prispôbte štruktúru. Prípadné sintrové vrstvy na nových omietkach odstráňte podľa pokynov prípravkom KEIM Fluat-10. Novo omietnuté plochy (vysprávkvy) vždy ošetríte prípravkom KEIM Fluat-10 podľa pokynov v technickom liste.

### PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť  $\geq 5$  °C. Nespracovávajújte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

### SPOTREBA:

cca 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> ako základný náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

## TECHNICKÝ LIST – KEIM CONTACT-PLUS-GROB

### SPRACOVANIE:

KEIM Contact-Plus-Grob aplikujte na nesavý podklad zásadne neriedený štetkou rovnomerne krížom. Na savých podkladoch možné riediť max. 10 % nasledujúcimi produktmi: KEIM Fixativ oder KEIM Spezial-Fixativ oder KEIM Concretal-Fixativ

### NÁTEROVÁ KONŠTRUKCIA:

Za KEIM Contact-Plus-Grob sa musí vždy pretrieť dvoma následnými nátermi, napr. KEIM Granital alebo KEIM Concretal-W, napr.: Medzináter: riedeným Granitalom (na 10 kg maks. 2 l KEIM Spezial-Fixativ) Vrchný náter: KEIM Granital, neriedený.

### DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

### ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
25	kg	24	vedierko
5	kg	70	vedierko

## 6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu

## 7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 12

## 8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/c): 40 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

## 9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

### 10. CERTIFIKÁTY

---



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.