



TECHNICKÝ LIST

KEIM DISPERSIONSENTFERNER

1. POPIS PRODUKTU

Pastózna, vodou emulgovateľná zmes rozpúšťadiel, med CFC, CHC og aromatických uhľovodíkov.

2. OBLASŤ POUŽITIA

Na odstraňovanie disperzných a latexových farieb na báze styrenakrylátu alebo čistého akrylátu, akrylových lakov, systémov na premosťovanie trhlín a omietok so syntetickými živícami z omietky, betónu alebo prírodného.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- pripravený na použitie
- vodou emulgovateľný
- neobsahuje freóny ani chlórované a aromatické uhľovodíky

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 7,5 con 10 g/l de agua
- Bod vzplanutia: > 60 °C

FAREBNÝ ODSTIEN:

žltkastý

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Spracovanie je optimálne pri > 20 °C. Nižšie teploty predlžujú nevyhnutnú dobu pôsobenia. Vyššie teploty urýchľujú rozpúšťanie, ale skracujú dobu spracovania. Chrňte pred priamym slnečným žiarením a silným vetrom. Zsuchnuté plochy znovu rozpustíte ďalším nanesením.

SPOTREBA:

cca 0,3 - 0,5 kg/m², na normálne disperzné nátery. cca 1,0 kg/m², ved Rissüberbrückungssystemene, überstrichenen Kunstharzputzen og mehrschichtigen Anstrichsystemen.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Bezaromatový odstraňovač disperzie je hotový na použitie. Nanášajte sýto a rovnomerne mäkkým štetkou s prírodným vlasom (nie plastovou štetkou), valčekom z jahňacieho rúna alebo striekaním zdola nahor. Optimalnu dobu pôsobenia vyskúšajte na skúšobnej ploche: normalne disperzné nátery sú narušené po 3 až 6 hodinách. Pri silnejších systémoch (viacvrstvové nátery, systémy na premostenie trhlín, omietky zo syntetickej živice) je doba pôsobenia dlhšia; pokiaľ možno cez noc. Ak film odstraňovača náteru zmatní, obzvlášť pri silnejších alebo silne savých vrstiev bez toho, aby sa najspodnejšia vrstva uvoľnila (superujte špachtľou), pretrite znovu mokhorym. Odstráňte horúcou vodou vysokotlakovým zariadením (80 – 90 °C til ca 100 barov) alebo mekanikk špachtľou. Odstraňujte vždy zdola nahor. Vnútorne nátery odstráňte špachtľou a umyte špongiou.

DOBA SCHNUTIA:

Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predlži.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DISPERSIONSENTFERNER

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

| obsah nádoby | merná jednotka | množstvo na palete | druh obalu |
|--------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 25 | kg | 12 | plechové vedierko |
| 5 | kg | 66 | plechové vedierko |

6. SKLADOVANIE

| maximálna doba skladovania | podmienky skladovania |
|----------------------------|--|
| 12 mesiacov | obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením |

Neskladujte pri teplote nad 35 °C, chráňte pred zdrojmi vznietenia. Uchovávať na dobre vetranom mieste.

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 11 *

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Na ochranu očí a pokožky používajte pri práci vhodný ochranný odev a okuliare. Zasiahnutú pokožku ihneď umyte vodou. V prípade zasiahnutia očí ich ihneď vymyte tečúcou vodou a vyhľadajte lekára. Nestriekajte na horúce predmety alebo do otvoreného ohňa. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Ukladajte mimo dosahu detí. Odpadová voda produkovaná pri odparovaní ošetrovaného povrchu musí byť odobratá a oddelená od pevných látok. Odstraňované zvyšky netoxických emulzných farieb er podľa zloženia domový alebo nebezpečný odpad. Napr. toxický kal z farieb obsahujúci ťažké kovy je nebezpečný odpad. Jemná umývacia voda sa musí zlikvidovať podľa miestnych predpisov. Nedovoľte, aby sa umývacia voda dostala do dažďovej kanalizácie alebo do vodných tokov. Pri použití v interiéri: Používajte len v prípade, že je zaistené stále neobmedzené vetranie. Počas doby pôsobenia cez pracovnú plochu napustenú odstraňovačom zaveste PE fóliu, dobre vetrajte a následne ju starostlivo umyte. Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä lakované a plastové povrchy, chráňte vhodným opatrením (napr. zakrytím). Materiály ako sklo, meď a hliník nie sú narušené.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DISPERSIONSENTFERNER

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz